

POLY EXTENSIONS

HAIR & COMPOUNDS, INC.
818-997-8810
hair@haircompounds.com

GUIDE D'UTILISATION RECOMMANDÉ

DESCRIPTION DU PRODUIT

les extensions Poly sont faites de cheveux indiens Rémy à cuticule ou de mèches de cheveux vierges russes.

Densités:

Petite: 50 mèches par paquet

Grande : 25 mèches par paquet

Textures: Standard (légèrement ondulé, à ondulation souple), Frisé (ondulation serrée naturelle, à boucles lâchées) - 100% naturel — pas de permanentes.

Longueur: 16", 18", 20" et 22" de longueur.

Professional Color Ring: Choix de 33 couleurs à des niveaux et teintes multiples.

VEUILLEZ LIRE AVANT D'APPLIQUER LES EXTENSIONS POLY

Comment atteindre un succès absolu avec notre liaison polymère pour les extensions Poly:

La plupart des stylistes ont été formés et entraînés à lisser la liaison. puis lui redonner une forme. Nous avons observé plusieurs clients qui lissent doucement et font fondre la liaison, ensuite pressent un peu, lissent encore un peu, et ainsi de suite jusqu'à ce qu'ils obtiennent la forme souhaitée. La liaison Poly n'est pas une argile à mouler— Elle doit être fondue complètement.

Si vous appliquez notre liaison polymère en utilisant ces mêmes techniques, elles vont se défaire dans quelques semaines. Cette technique rend la liaison souple et ainsi, elle s'enroule autour des cheveux du client. Après plusieurs lavages, brushing et autres stress, les liaisons commencent à se défaire.

- Vous devez fondre la liaison polymère complètement!!
- Elle doit être fondue en liquide pour qu'elle soit invisible dans les mèches de cheveux.
- Elle ne coule, ni ne goutte.
- Ne vous inquiétez pas des doigts brûlés. Le temps ouvert de la liaison est très court. C'est-à-dire qu'elle se refroidit d'un liquide chaud fondu à une liaison dure caoutchouteuse en 1-2 secondes – qui est environ le temps que vous mettez pour poser votre fer et commencer à former la liaison finie.

MAUVAIS: Si votre liaison est pleine et arrondie et si vous pouvez voir la couleur ambre de la forme pré-fondue.

BON: Si votre liaison est matte, presque cachée dans les cheveux et si vous pouvez voir la moitié de la taille de la forme pré-fondue.

EXTENSIONS POLY

GUIDE D'UTILISATION RECOMMANDÉ

HAIR & COMPOUNDS, INC.

818-997-8810

hair@haircompounds.com

RENSEIGNEMENTS

1. Éviter une liaison plus longue que 1/2 pouces (1cm25) . Si vous appliquez une mince couche de colle, elle va peler aux bords.
2. Ne pas enlever beaucoup de colle avant la liaison. Vous n'en aurez pas assez pour infiltrer dans tous les cheveux. Vous pouvez couper le haut de la pointe pour une plus courte liaison. Mais, ne coupez pas les côtés.
3. Ne pas réchauffer et changer la liaison plusieurs fois car cela réduit sa force.
4. Quand vous faites fondre la liaison, ne pas laisser de globules non fondus.
5. C'est plus facile si vous placez la pointe sous les mèches et pressez entre les branches du fer quand vous faites fondre.
6. Éviter d'avoir des morceaux de colle brûlés sur vos liaisons. Garder les branches du fer chauffant propres. Avoir une serviette ou lingette tout près pour essuyer L'excès de colle, de temps en temps.
7. Éviter de tirer, courber et revitaliser les extensions de cheveux pendant les premières 24 heures. La liaison continue à se durcir et atteint sa puissance maximale après 24 heures.
8. Éviter le contact à long terme avec les produits à coiffer qui contiennent des huiles et des alcools. Le polymère est résistant à l'huile et aux agents chimiques. Mais, ne pas se tromper par excès de prudence.
9. Brushing et coiffure sur la liaison, avec des poils durs peuvent causer le détachement des cheveux et la liaison commence à se défaire.
10. Il n'est pas nécessaire d'éviter les sèche-cheveux à grande puissance. Le nouveau polymère peut supporter l'air chaud direct sur les liaisons sans les rendre souples.

ENLÈVEMENT:

Veillez utiliser notre Poly détachant, sans danger. Il contient des ingrédients naturels. Il est plus efficace et rapide que les acétones ou alcools durs et toxiques.

Stockage: Garder les extensions de cheveux, scellées dans un sac à fermeture à glissière et dans un endroit frais et sec, quand elles ne sont pas utilisées. L'adhésif chaud et fondu absorbe l'humidité de l'air et réduit la puissance de la Liaison, si elle n'est pas bien conservée.

DESCRIPTION DU PRODUIT

Les extensions Poly sont faites de mèches indiennes Rémy à cuticule, avec un polyamide fondu chaud. Ce sont des cheveux européens de haute qualité.

Densités:

Petite: 50 mèches par paquet

Grande: 25 mèches par paquet

Textures: Standard (légèrement ondulé, à ondulation souple) Frisé (ondulation serrée naturelle, à boucles lâchées)

- 100% naturel — pas de permanentes.

Longueur: 16", 18", 20" et 22" de longueur.

Professional Color Ring: Choix de 33

DONNEES TECHNIQUES

Les extensions Poly se maintiennent pendant 3 mois Minimum, quand elles sont appliquées selon les instructions. Veuillez revoir soigneusement.

Température d'application: Pour un meilleur temps de liaison et un excellent joint, faire fondre la colle à 170-180 deg C (340-360 deg F).

Temps ouvert: Notre nouvelle liaison de polymère a un temps ouvert court. Ainsi, la liaison ne brûle, ni ne se colle aux doigts. Cependant, elle reste souple assez longtemps pour vous permettre de former la liaison.

Préparer les surfaces: toutes les surfaces doivent être propres, sèches et sans huiles et résidus. Pour le cuir chevelu huileux, utiliser l'alcool d'Isopropyle, pendant la préparation. Quand les cheveux sont presque secs, vaporiser sur les racines, puis, finir de sécher les cheveux.

Pour réaliser la puissance de liaison optimale:

- Quand vous faites chauffer, attendre que la colle soit liquide avant de former la liaison. La chaleur inadéquate entraîne le filage et la pelure. La colle fondue doit bien mouiller les fibres de cheveux. cela prend 2-3 secondes avec un fer bien chauffant.
- Les colles fondues chaudes sont catégorisées comme 'PSA' (adhésif sensible à la pression). Une plus grande pression donnée pendant l'application implique une plus forte liaison. Donner une plus forte pincée, en haut et en bas de la liaison, directement après avoir formé la liaison.
- Une liaison formée correctement atteint 50% de sa force après 1 minute, 75% après 1 heure et 100% après 1 jour.